

Béton sec autoplaçant H-25 / AR12

Codes produits :

Référence 610

Taille aride: 12 mm
Eau de mélange (+/- 1): 10,00%
Résistance à la compression selon le type: 25 N/mm²
Cône Abrams (travaillant en consistance douce): 10 – 12 cm
Teneur minimale en ciment: 350 kg/m³
Densité (28 j): 2250 kg/m³
Sacs par 1 m³ de béton: 80 u

Dosage 350 Kg ciment / m³.

Le béton sec autoplaçant LAFAC H-25 est composé de ciment de type I/42,5 R, de granulats calcaires issus du concassage et d'additifs inorganiques.

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

PRÉSENTATION

Sacs 25 kg (environ)

Palettes 56 sacs

Big Bags 1 Tm

UTILISATIONS ET APPLICATIONS

Le Béton Sec Autocompactable LAFAC H-25 est destiné à différentes applications telles que :

Chaussées, petites fondations, remplissages, tous types de canalisations, petites réparations et travaux en général qui nécessitent un béton docile, compact et résistant.

PRÉPARATION

LAFAC H-25 Le béton sec autoplaçant doit être malaxé dans une bétonnière, pour obtenir un béton homogène, incorporant environ 10% d'eau, environ 2,5 litres par sac, obtenant ainsi un cône de consistance fluide (12-18 cône d'Abrams), garantissant ainsi la bonne résistance de celui-ci. Il doit être pétri jusqu'à l'obtention d'un mélange correct du produit, environ 10 minutes.

La préparation par temps chaud ou froid altère considérablement la qualité du béton, c'est pourquoi les mélanges ne doivent pas être préparés lorsque la température ambiante est supérieure à 35 ºC, ou inférieure à 4 ºC, ou lorsqu'il est prévu que dans le temps de prise du béton, ces températures peuvent être atteintes.



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

QUALITÉ

Le béton sec autoplaçant LAFAC H-25 est soumis à un contrôle de fabrication, suivant les critères établis par l'EHE en vigueur, sur le contrôle de la matière première utilisée et du produit fabriqué.

Le béton sec LAFAC est soumis à des contrôles externes, pour garantir les valeurs déclarées dans cette fiche technique.

Toute vérification effectuée sur le béton LAFAC doit être effectuée par des organismes agréés à cet effet, et suivant les indications de cette fiche technique, puisqu'il ne s'agit pas d'un produit fini, nous ne connaissons pas les procédés de stockage et de préparation.

Remarque : Les essais LAFAC Béton doivent être réalisés en laboratoire, comme indiqué dans cette fiche technique, et toujours par des laboratoires accrédités à cet effet.

SÉCURITÉ

Le béton sec autoplaçant LAFAC H-25 contient du ciment, il faut donc éviter le contact avec les yeux et la peau, ainsi que l'inhalation de poussières. Des gants et des lunettes de protection doivent être portés.

Garder hors de la portée des enfants.

STOCKAGE



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC H-25 Le béton sec autoplaçant doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri des intempéries.

La responsabilité de la société en référence à éventuelles réclamations pour la qualité du produit, sera limitée à la valeur de la marchandise utilisée, étant donné qu'il s'agit d'un produit semi-fini, les conditions de stockage, de fabrication et d'application sont hors de notre contrôle.



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat