

Rapide plus

Codes produits :

Référence 117

Densité apparente: 1,1 g/cm³
Eau de mélange (+/- 1): 40,00%
Granulométrie: < 0,08 mm

CNR-4 UNE 80309.

La fabrication de Rapide-Plus, ciment rapide à haute résistance, est le processus de cuisson de produits naturels, avec des additifs inorganiques pour obtenir un produit qui prend entre 2 et 4 minutes selon les conditions et une haute résistance aussi bien aux âges initial qu'à l'âge final.

RAPIDE-PLUS est un produit d'utilisation, cependant, il peut être utilisé mélangé avec du sable dans un rapport de 1: 1 en volume, utile pour tous les types d'applications de construction.

Le mode de fabrication RAPIDE-PLUS nous permet d'être un produit à faible émission de CO2, ce qui conduit à une meilleure préservation de l'environnement.

Les caractéristiques de RAPIDE-PLUS en font le produit idéal pour remplacer les

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

enduits ou les chaux, car il atteint des paramètres de résistance plus élevés et nous garantit également une durabilité plus élevée. RAPIDE-PLUS est un produit très utile dans tous les types de constructions en raison de sa prise rapide de 2 à 4 minutes et de sa résistance capable de supporter des charges à très court terme.

PRÉSENTATION

Sacs 20 kg (environ)

Palettes 42 sacs

UTILISATIONS ET APPLICATIONS

Étant donné que le temps de prise et la résistance atteinte sont importants, l'utilisation de RAPIDE-PLUS est recommandée pour tous les types de travaux en maçonnerie.

De plus, et compte tenu de sa facilité d'obtention de résistance, c'est un produit idéal pour la protection en cas de prévision de crue, ainsi que pour tout travail de protection d'urgence.

PROCÉDÉ D'APPLICATION

RAPIDE-PLUS est un produit à prise rapide, il est donc recommandé d'avoir le support propre et prêt pour l'application du produit, ainsi que les outils nécessaires à son application.

Si nécessaire, mélangez d'abord RAPIDE-PLUS avec du sable dans un rapport de 1: 1



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

en volume, et une fois terminé.

Ce mélange ajouter l'eau jusqu'à l'obtention de la consistance appropriée.

FONCTIONNALITÉS

RAPIDE-PLUS est un produit d'une très bonne plasticité et d'une grande docilité, facilitant ainsi sa mise en œuvre.

Compte tenu de ses caractéristiques, il convient à une utilisation sur tout type de support (mortier, béton, etc.) et est très utile en cas de voies d'eau.

Les caractéristiques du produit peuvent varier en fonction de la température ambiante au moment de son application.

* En cas de températures supérieures à 30 °C, l'utilisation d'additifs retardant la prise est recommandée.

CARACTÉRISTIQUES DURCIES

Compte tenu de ses caractéristiques, RAPID-PLUS est un produit à haute résistance initiale et finale, les initiales qui nous permettent d'effectuer le travail sans attendre sont à des valeurs supérieures à 3 N/mm² après 3 heures et les résistances finales sont supérieures à 25 N/mm² à 28 jours.

Pour obtenir ces résistances, la température ambiante ne doit pas être inférieure à 10 °C et pas supérieure à 30 °C.

Les résistances finales sont les suivantes :



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

MANIPULATION

Garder hors de la portée des enfants.

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

Éviter l'inhalation

LA PRÉVENTION

En cas de projection du produit à sec, sur les yeux ou la peau, laver vigoureusement et se rendre dans un centre de santé. Porter des gants appropriés pendant l'application. Pour éviter la poussière et les éclaboussures, il est approprié de porter des lunettes de sécurité.

STOCKAGE

Le produit doit être stocké sous abri dans un endroit propre, sec et bien ventilé.

Produit ininflammable.

A consommer de préférence dans les 12 mois à compter de la date d'emballage.



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat