

Pois chiches 6/12 (gravier concassé)

Codes produits :

Référence 702

Taille aride: ≤ 12 mm
Chlorures solubles dans l'eau: < 0,02%
Teneur totale en soufre: < 0,10%
Sulfates solubles dans l'acide: AS 0,8
Contenu en matière organique: Sin Materia Orgánica
Contenu des amendes: F 1,5
Visages de fractures: C 50/10
Coefficient de forme: SI40
Résistance à la fragmentation: LA25

6/12 mm - UNE EN 146901.

Le granulat 6/12 LAFAC est un produit obtenu par concassage de calcaire.

PRÉSENTATION



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

Sacs 25 kg (environ)

Palettes 56 sacs

Big Bags 1 Tm

APPLICATIONS

Le granulat 6/12 LAFAC est un produit destiné à la préparation de béton de masse, de béton préfabriqué, de remplissage et au conditionnement des routes.

FONCTIONNALITÉS

Le granulat 6/12 LAFAC est obtenu par concassage mécanique, ce qui garantit la qualité et la régularité du produit.

QUALITÉ

Le granulat 6/12 LAFAC est soumis à des tests pour ses différentes utilisations selon les réglementations suivantes :

UNE EN 12620 Béton

PRODUCTOS LAFAC SL garantit qu'il est conforme aux valeurs publiées dans cette fiche technique du produit.

Tous les mortiers fabriqués par PRODUCTOS LAFAC, SL sont fabriqués sous le numéro de certificat de conformité CE : 1170 / CDP / MR / .00076.



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC

ÁRIDOS Y CEMENTOS



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS

938 69 84 19

PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

LAFAC
ÁRIDOS Y CEMENTOS