

Sable naturel lavé (0/4)

Codes produits :

Référence 707

Taille aride: ≤ 4 mm
E.A.: ≥ 75
Bleu de méthylène: MBf10
Chlorures solubles dans l'eau: < 0,02%
Teneur totale en soufre: < 0,10%
Sulfates solubles dans l'acide: AS 0,8
Contenu en matière organique: Sin Materia Orgánica

0/4 mm -UNE EN 146901.

Le sable naturel lavé 0/4 mm LAFAC est un agrégat naturel silicique/calcaire, avec une granulométrie grossière de 4 mm, issu d'une zone d'extraction constituée de matériaux de sédimentation fluviale.

PRÉSENTATION

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

Sacs 25 kg (environ)

Palettes 56 sacs

Big Bags 1 Tm

APPLICATIONS

Le sable naturel lavé LAFAC 0/4mm est recommandé pour la fabrication de béton, préfabriqué, etc. Convient aux utilisations générales du jardinage, de la fabrication de substrats, des réservoirs d'enfouissement et des tranchées de service. Réalisation de tous types de mortiers de maçonnerie.

FONCTIONNALITÉS

Sable adapté à la fabrication de bétons structurels (EHE), tous types de mortiers, aussi bien de maçonnerie que de mortiers techniques.

Sa composition est essentiellement de la silice et du calcaire, bien qu'elle contienne d'autres composants.

QUALITÉ

Le sable 0/4 Lafac est soumis à des tests pour ses différentes utilisations selon les réglementations suivantes :

UNE EN 12620 Béton

UNE EN 13139 Mortiers de maçonnerie



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

UNE EN 13043 Mélanges bitumineux

PRODUCTOS LAFAC SL garantit qu'il est conforme aux valeurs publiées dans cette fiche technique du produit.

Tous les mortiers fabriqués par PRODUCTOS LAFAC, SL sont fabriqués sous le numéro de certificat de conformité CE : 1170 / CDP / MR / .00076.



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat