

Sable naturel lavé fin (0/2)

Codes produits :

Référence 700

Taille aride: ≤ 2 mm
E.A.: ≥ 80
Bleu de méthylène: MBf10
Chlorures solubles dans l'eau: < 0,02%
Teneur totale en soufre: < 0,10%
Sulfates solubles dans l'acide: AS 0,8
Contenu en matière organique: Sin Materia Orgánica

0/2 mm - UNE EN 146901.

Le sable naturel lavé fin 0/2 mm est de nature silicique et de granulométrie fine.

PRÉSENTATION

Sacs 25 kg (environ)

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

Palettes 56 sacs

Big Bags 1 Tm

APPLICATIONS

Le sable naturel fin lavé LAFAC 0/2 mm est un produit qui peut être utilisé comme sable de correction dans les formulations de béton, d'utilisation générale dans les travaux de mortier de maçonnerie et également pour les travaux de jardinage.

FONCTIONNALITÉS

Le sable naturel lavé fin LAFAC 0/2 mm est un sable de haute qualité qui a été tamisé et lavé, donnant un produit aux excellentes caractéristiques.

Sa composition est essentiellement de la silice supérieure à 75 %.

QUALITÉ

Le sable naturel lavé fin LAFAC 0/2 mm est soumis à des tests pour ses différentes utilisations selon les réglementations suivantes :

UNE EN 12620 Béton

UNE EN 13139 Mortiers de maçonnerie

UNE EN 13043 Mélanges bitumineux

TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat

PRODUCTOS LAFAC SL garantit qu'il est conforme aux valeurs publiées dans cette fiche technique du produit.

Tous les mortiers fabriqués par PRODUCTOS LAFAC, SL sont fabriqués sous le numéro de certificat de conformité CE : 1170 / CDP / MR / .00076.



TELÉFON COMANDES
TELÉFONO PEDIDOS
938 69 84 19
PRODUCTOS LAFAC, S.L.
Galileo Galilei, Parc. 3
08083 CALAF (Barcelona)
Tel. 93 869 84 19
e-mail: lafac@lafac.cat